

Фракция щебня: 20-40

Дата отгрузки: _____

Ж. Д. Накладная: _____

Количество щебня (тонн): _____

Наименование потребителя: _____

№ п/п	Наименование показателей	ДСТУ Б В. 2.7-75-98	Фактически
1,	Полные остатки на ситах по массе, % d	90 - 100	94,6
	Тоже 05 (d + Д)	30 – 80	60,7
	Тоже Д	до - 10	6,8
	То-же 1,25 Д	до 0,5	0
2,	Содержание зерен пластинчатой и игольчатой формы, %	до 35	20,1
3,	Содержание глинистых и пылевидных частиц, %	до 1	0,9
4,	Содержание глины в виде комков, %	до 0,25	0,1
5,	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	3,5
6,	Марка щебня по прочности	200-1400	1300
7,	Марка щебня по истираемости	И1-И4	И1
8,	Морозостойкость, Мрз	15-300	F 300
9,	Насыпная плотность	—	1,32
10,	Класс щебня по содержанию радионуклидов	1-3	1